


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Airone - Nylon 70/70 2PU WR
------------------	-----------------------------

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	10 90	% % %	PU PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,15	mm		
	Titolo	70	D	Ordito Warp	
	Filato	70	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	60	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	148-150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 750 ≥ 450	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 20 ≥ 30	% %	Ordito Warp Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 40 ≥ 30	N N	Ordito Warp Trama Weft	
	UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale	
UNI EN ISO 20811 / 2003	Colonna d'acqua Water Column	ND	mm		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND		
----------	--	----	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/03/2009