

STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Cardellino - Nylon 210/210 H.D. 2PU WR FR
-------------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	8 92	% % %	PU PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,15	mm		
	Titolo	210	D	Ordito Warp	
	Filato	210	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	140	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	148	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1300	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 900	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 40	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 35	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 200	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 120	N	Trama Weft	
	Colonna d'acqua Water column	≥ 800mm			
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	CLASSE 1
----------	--	----------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2009