


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Colibrì PVC - Nylon 210/210			
-------------------------	------------------------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	41 59	% %	PA PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,3	mm		
	Titolo filato Yarn title	210 210	D D	Ordito Warp Trama Weft	
	Peso - Weight	330	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	149	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 1000 ≥ 700	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
	UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 40 ≥ 30	% %	Ordito Warp Trama Weft
UNI 4818 PT. 9°		Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 150 ≥ 70	N N	Ordito Warp Trama Weft
	UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale	
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND		
----------	--	----	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2009