


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article		Mar-Beach				
Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances	
	Composizione Composition	7 93	% % %	PES PVC		
	Spessore - Thickness	≥ 0,90	mm			
	Peso - Weight	650	gr/m2		+/- 5%	
	Altezza - Width	140	cm		+/- 1	
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 400 ≥ 100	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft		
	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 40 ≥ 150	% %	Ordito Warp Trama Weft		
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 100 ≥ 60	N N	Ordito Warp Trama Weft		
	UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	Scala blu Blu scale			
UNI EN ISO E04/98	Solidità al sudore Solidity to sweat	lana	4	4		
		acrilico	4	4		
	poliestere	4	4			
	poliammide	4	4			
		cotone	4	4		
		acetato	4 - 5	4 - 5		
	Valutazione finale		4 - 5	4 - 5		
UNI EN ISO 12497-2/2000	Resistenza abrasione Martindale BS 5690/91	cicli 150.000	RESISTENTE indice 3-4- scala dei grigi			
EN 12720/97	Prodotti		valutazione			
	Resistenza ai liquidi freddi (macchie)			dopo 1 h	dopo 16 h	
		CREMA SCHERMO con Sunactyl 20 spf - CLINIANS		4	3	
		ACQUA SOLARE abbronz. con Sunactyl 4 pfs - CLINIANS		5	4	
		LATTE ABBRONZANTE con Sunactyl 6 pfs - CLINIANS		4	3	
		BURRO CACAO 4 pfs - BILBOA		5	4	
		BIMBI EASY-APPLICATION 18 pfs - BILBOA		5	4	
LATTE SOLARE SPRAY 2 pfs - NIVEA SUN		4	3			
76/79/ECC Direttiva EU		NON Contiene Mercurio - Cadmio - Cromo Esavalente Piombo - PBB - PBDE				
Espressione Risultati	5 nessun difetto; 4 lieve alone appena visibile; 3 alone visibile da diverse posizioni; 2 impronta marcata; 1 forte degrado superficiale					
I valori sono indicativi - All values are gives for information only						

01/01/2009

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA, Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274