


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Mar-Mesh
------------------	----------

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	43 57	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	ND	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	1100	Dtex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	250	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	250	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1100	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 1100	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	ND	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	ND	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 350	N	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 350	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 5			
DIN 53357	Adesione Adhesion	≥ 50	N/5cm		

	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Ignifugo / Flame retardant
--	--	----------------------------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2009

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274