


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Mar-Monos Carbon AU ANTIBATTERICO
-------------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	41 59	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,45	mm		
	Titolo	1000	D	Ordito Warp	
	Filato	1000	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	500	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	220	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 2800	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 2500	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 15	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 300	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 300	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		
	Trattamento antibatterico		si		
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Classe II			

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274