


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6
Tel. +39 02 34538689
Fax +39 02 34936252
Email info@mardegan.com
www.mardegan.com

| Articolo Article | Mar-Pol 1000 Y Panama FR | | | |
|------------------|--------------------------|--|--|--|
|------------------|--------------------------|--|--|--|

| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| | Composizione Composition | 31 69 | % % % | PES PVC | |
| | Spessore - Thickness | ≥ 0,50 | mm | | |
| DIN EN ISO 2060 | Titolo | 1100 | Dtex | Ordito Warp | |
| | Filato | 1100 | Dtex | Trama Weft | |
| | Riduzione - yarn count | 12 x 12 | cm ² / square cm | | |
| DIN EN ISO 2286-2 | Peso - Weight | 900 | gr/m ² | | +/- 5% |
| DIN EN ISO 2286-1 | Altezza - Width | 300 | cm | | +/- 1 |
| UNI 4818 PT. 6° | Resistenza alla trazione | ≥ 4200 | N/5cm | Ordito Warp | |
| DIN 53354 | Tensile strength | ≥ 4000 | N/5cm | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 6° | Allungamento a Rottura | ≥ 10 | % | Ordito Warp | |
| | Elongation at Break | ≥ 20 | % | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 9° | Resistenza alla lacerazione | ≥ 450 | N | Ordito Warp | |
| DIN 53363 | Tear strength | ≥ 400 | N | Trama Weft | |
| UNI EN ISO 105 - DIN 54004 | Resistenza alla luce Colour Fastness | > 6 | Scala blu Blu scale | | |
| DIN 53357 | Adesione Adhesion | 120 | N/5cm | | |

| | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|
| UNI 8456 - UNI 9174 DIN 4102 | Resistenza al Fuoco Fire Resistance | si yes | | |
|---------------------------------|-------------------------------------|-----------|--|--|

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2012