


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Nibbio - Poliestere 300/300 2PU WR FR
-------------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	80 20	% % %	PES PU	
	Spessore - Thickness	≥ 0,30	mm		
	Titolo	300	D	Ordito Warp	
	Filato	300	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	190	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1200	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1200	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 25	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 25	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 100	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 100	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	N.D.	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	N.D.	Cicli Cycles		

UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	SI		
------------------------	--	----	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/13/2009