


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	RETE K 114			
------------------	------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	100	% % %	PES	
	Spessore - Thickness	0,8	mm		+/- 0,1
DIN EN ISO 2060	Titolo	ND	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	ND	Dtex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	220	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	137	cm		+/- 2
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1100	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 350	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 30	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 120	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	ND	N	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	ND	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 6	Scala blu Blu scale		

UNI 8456 - UNI 9174 DIN 4102	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND		
---------------------------------	--	----	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2009

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274