


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

•••



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

| Articolo Article | Space Cover | | | |
|------------------|-------------|--|--|--|
|------------------|-------------|--|--|--|

| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
|----------------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------|-----------------------|
| | Composizione Composition | 28 72 | % % | PES PVC | |
| | Spessore - Thickness | ≥ 0,50 | mm | | |
| DIN EN ISO 2060 | Titolo | 1100 | Dtex | Ordito Warp | |
| | Filato | 1100 | Dtex | Trama Weft | |
| | Riduzione - Yarn count | 9 x 9 | cm ² / square cm | | |
| DIN EN ISO 2286-2 | Peso - Weight | 700 | gr/m ² | | +/- 5% |
| DIN EN ISO 2286-1 | Altezza - Width | 300 | cm | | +/- 1 |
| UNI 4818 PT. 6° | Resistenza alla trazione | ≥ 2800 | N/5cm | Ordito Warp | |
| DIN 53354 | Tensile strength | ≥ 2800 | N/5cm | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 6° | Allungamento a Rottura | ≥ 15 | % | Ordito Warp | |
| | Elongation at Break | ≥ 20 | % | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 9° | Resistenza alla lacerazione | ≥ 300 | N | Ordito Warp | |
| DIN 53363 | Tear strength | ≥ 280 | N | Trama Weft | |
| UNI EN ISO 105 - DIN 54004 | Resistenza alla luce Colour Fastness | > 6 | Scala blu Blu scale | | |
| DIN 53357 | Adesione Adhesion | 100 | N/5cm | | |

| | | |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| UNI EN 13501-1:2007+A1 | Resistenza al Fuoco Fire Resistance | B s2 d0 CLASSE 1 |
|------------------------|-------------------------------------|---------------------|

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/07/2012

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274