



Articolo Article	GIACARTA			
------------------	-----------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	30 70	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,80	mm		
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	530	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	180	cm		+/- 1
ISO 1421 (Strip Test Method)	Resistenza alla trazione	≥ 190	daN/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 171	daN/5cm	Trama Weft	
ISO 1421	Allungamento sotto carico 20 daN (%) Elongation Under Load 20 daN (%)	≥ 4,5	%	Ordito Warp	
		≥ 2,5	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 30	daN	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 34	daN	Trama Weft	
ASTM G53-96	Extreme light stability Stabilità estrema alla luce	2.000	Hours		
			Ore		
UNI EN ISO 105: B04	Resistenza alla luce Colour Fastness	8	Scala blu Blu scale		
BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 NFPA 701-2010	Cigarette Match	Pass Pass Pass			
BS EN ISO 846 - 1997	Antifugal Antifunghi	Pass			
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	NO			

I valori sono indicativi - All values are given for information only

08/01/2021