


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Domodossola, 17

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Mar-Pol 1000 Y 650/77 FR			
-------------------------	---------------------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	25 75	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,50	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	1100	Dtex	Trama Weft	
	Riduzione - Yarn count	7,5 x 7	cm ² / square cm		
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	650	gr/m ²		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	250	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 2200	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 2200	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 10	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 250	N	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 250	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 6	Scala blu Blu scale		
DIN 53357	Adesione Adhesion	100	N/5cm		
DIN 53361	Resistenza temperatura	-20/+70	C°		

UNI 8456 - UNI 9174 DIN 4102	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	CLASSE 2		
---------------------------------	--	----------	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

19/03/2019

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 500.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274