



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

| Articolo Article | NIBBIO - POLIESTERE 300/300 2PU WR FR | | | | |
|------------------------|--|---------------|--------|-------------|-----------------------|
| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
| | Composizione Composition | 80 20 | % % | PES PU | |
| | Spessore - Thickness | ≥ 0,30 | mm | | +/- 0,02 |
| DIN EN ISO 2060 | Titolo | 330 | dTex | Ordito Warp | |
| | Filato | 330 | dTex | Trama Weft | |
| UNI EN ISO 2286-2 | Peso - Weight | 190 | gr/m2 | | +/- 5% |
| EN ISO 2286-1 | Altezza - Width | 150 | cm | | +/- 1 |
| ISO 1421 - 1998 | Resistenza alla trazione | ≥ 1200 | N/5cm | Ordito Warp | |
| | Tensile strength | ≥ 1200 | N/5cm | Trama Weft | |
| ISO 1421 - 1998 | Allungamento a Rottura | ≥ 25 | % | Ordito Warp | |
| | Elongation at Break | ≥ 25 | % | Trama Weft | |
| UNI EN ISO 13937-2 | Resistenza alla lacerazione | ≥ 32 | N | Ordito Warp | |
| | Tear strength | ≥ 28 | N | Trama Weft | |
| UNI 9475 CSE RF 1/75/A | Resistenza al Fuoco Fire Resistance | | | | SI |

I valori sono indicativi - All values are given for information only

12/01/2021

STEFANO MARDEGAN s.r.l.
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
REA Milano 1758274
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters
Via Domodossola 17
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices
Via Tetti dell'Oleo 59/61
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com
T +39 02 34538689
F +39 02 34936252
info@mardegan.com