



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

Articolo Article	CORDURA 1000 2PU WR				
Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	8 92	% %	PU PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,55	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	dTex	Ordito Warp	
	Filato	1100	dTex	Trama Weft	
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	320	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 3400	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 2700	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 36	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 40	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 650	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 500	N	Trama Weft	
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	NO			

I valori sono indicativi - All values are given for information only

05/01/2021

STEFANO MARDEGAN s.r.l.
Capitale Sociale € 500.000 i.v.
REA Milano 1758274
P.IVA/VAT IT04577940960

Headquarters
Via Domodossola 17
20145 Milano · Italia

Warehouse & Offices
Via Tetti dell'Oleo 59/61
10071 Borgaro T.se (TO) · Italia

www.stefanomardegan.com
T +39 02 34538689
F +39 02 34936252
info@mardegan.com