



Articolo Article	CORDURA 500 2PU WR				
Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	15 85	% %	PU PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,35	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	550	dTex	Ordito Warp	
	Filato	550	dTex	Trama Weft	
UNI EN ISO 2286-2	Peso - Weight	230	gr/m2		+/- 5%
EN ISO 2286-1	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1500	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1100	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 55	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 60	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 400	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 315	N	Trama Weft	
UNI 9475 CSE RF 1/75/A	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	NO			

I valori sono indicativi - All values are given for information only

05/01/2021