



Articolo Article	COTONE AMERICA 530 GR/M²
------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
UNI ISO 2076	Composizione Composition	100	%	COT	
	Armatura		Tela		
UNI EN 12127	Peso - Weight	530	gr/m ²		+/- 5%
UNI 4784	Yarn count	50x2	Yarns/cm	Ordito Warp	
		50x2	Yarns/cm	Trama Weft	
UNI EN 1049 Pt2	Thread/Unit	20/21	Tex	Ordito Warp	
		18/19	Tex	Trama Weft	
UNI EN ISO 13934-1	Resistenza alla trazione	≥ 1079	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 1177	N/5cm	Trama Weft	
UNI 5123	Resistance to water penetration	22 cm	H20 for 24 hrs		
UNI EN ISO 11721-1	Resistance to microorganisms	75% residual resistance of initial mechanical characteristics on specimen			
	Colore		Blu a campione		
	Tintura con coloranti al tino				
UNI 5139/86	Solidità della tinta agli acidi	4			
UNI 5140/86	Solidità della tinta agli alcali	4			
UNI 5146/87	Solidità della tinta alla luce e agenti atmosferici	6/7			
UNI 5141/88	Solidità della tinta al candeggio con ipocloro	4			
UNI 9294-5	Shortening on dyed and finished fabric	3	% (max)		
UNI 9294-5	Shrinking on dyed and finished fabric	1	% (max)		

UNI 9177-8456-8457-9176	Resistenza al Fuoco Fire Behaviour	Classe 1 / Class 1
-------------------------	---------------------------------------	--------------------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

05/06/2020