



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)

[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

<b>Articolo Article</b>	<b>Duratex 1000 2PU WR</b>			
-------------------------	----------------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	7 93	% % %	PU PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,5	mm		
	Titolo	1000	D	Ordito Warp	
	Filato	1000	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	300	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 2000 ≥ 1500	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 45 ≥ 45	% %	Ordito Warp Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 370 ≥ 270	N N	Ordito Warp Trama Weft	
UNI EN ISO 105 B02	Resistenza alla luce Colour Fastness to light	5/6	Scala blu Blu scale		
UNI 4818 pt° 15	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	> 65.000	Cicli Cycles		
UNI EN ISO 105 C06/1994	solidità tinta lavaggio 30°C Color Fastness to washing 30 °C	4/5	Scala dei grigi Grey Scale		
UNI EN ISO 105 X12/1994	solidità tinta allo sfregamento a secco Color Fastness to dry rubbing	4/5	Scala dei grigi Grey Scale		
UNI EN ISO 105 X12/1994	solidità tinta allo sfregamento a umido Color Fastness to wet rubbing	4/5	Scala dei grigi Grey Scale		
UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND			

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

05/04/2017

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 300.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274