


# STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

•••



I - 20145 Milano - Via Domodossola, 17

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)

[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

## Articolo Article **JAVA**

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	23 77	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	0,95	mm		+/- 0,05
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	635	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	180	cm		
ISO 1421 (Strip Test Method)	Resistenza alla trazione	≥ 213	daN/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 147	daN/5cm	Trama Weft	
ISO 1421	Allungamento sotto carico 20 daN (%)	≥ 3	%	Ordito Warp	
	Elongation Under Load 20 daN (%)	≥ 2,5	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 29	daN	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 28	daN	Trama Weft	
ASTM G53-96	Extreme light stability Stabilità estrema alla luce	2.000	Hours Ore		
UNI EN ISO 105: B04	Resistenza alla luce Colour Fastness	8	Scala blu Blu scale		
BS EN 1021-1 BS EN 1021-2 NFPA 701-2010	Cigarette Match	Pass Pass Pass			
BS EN ISO846- 1997	Antifugal Antifunghi	Pass			

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

06/12/2017