



STEFANO MARDEGAN

more than a fabric

| | |
|------------------|---------------|
| Articolo Article | MAR-BR |
|------------------|---------------|

| Norma Norm | Descrizione Description | Valore Values | U.M. | | Tolleranza Tolerances |
|------------------------|-------------------------------------|---------------|--------|-------------|-----------------------|
| | Composizione Composition | 41 59 | % % | PES PVC | |
| | Spessore - Thickness | ≥ 0,45 | mm | | |
| DIN EN ISO 2060 | Titolo | 1100 | dTex | Ordito Warp | |
| | Filato | 1100 | dTex | Trama Weft | |
| UNI EN ISO 2286-2 | Peso - Weight | 500 | gr/m2 | | +/- 5% |
| EN ISO 2286-1 | Altezza - Width | 205 | cm | | +/- 1 |
| UNI 4818 PT. 6° | Resistenza alla trazione | ≥ 2800 | N/5cm | Ordito Warp | |
| | Tensile strength | ≥ 2500 | N/5cm | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 6° | Allungamento a Rottura | ≥ 15 | % | Ordito Warp | |
| | Elongation at Break | ≥ 20 | % | Trama Weft | |
| UNI 4818 PT. 9° | Resistenza alla lacerazione | ≥ 300 | N | Ordito Warp | |
| | Tear strength | ≥ 300 | N | Trama Weft | |
| UNI 9475 CSE RF 1/75/A | Resistenza al Fuoco Fire Resistance | NO | | | |

I valori sono indicativi - All values are given for information only

11/01/2020