


# STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

...



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)

[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

Articolo Article		Mar-Hospital 190			
Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	58	%	PU	
	Composizione Composition	42	%	PES	
	Antibacterial		Sanitized		
	Peso - Weight	190	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	220	cm		+/- 1
ISO EN 1421 - 1	Resistenza alla trazione	36	kg/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	18	kg/5cm	Trama Weft	
ISO EN 1421-1	Allungamento a Rottura	70	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	180	%	Trama Weft	
UNI 4818 pt. 9°	Resistenza alla lacerazione	1,8	kg	Ordito Warp	
	Tear strength	1	kg	Trama Weft	
ISO EN 13937	Stabilità dimensionale dopo 3 lavaggi a 95° C	1,5	%	Ordito Warp	+/- 0,5
		1,5	%	Trama Weft	+/- 0,5
EN 20811 - 93	Colonna Acqua	> 200	cm		
ISO EN 12479	Idrolisi Jungle Test	No	Degradation after 3 weeks		
ISO EN 13334	Flessioni Bally	> 150.000	Cicli Cycles		
EN 60-601 ISO1853 ISO2878 ISO2882	Antistaticità	≤ 4.700.000	OHM		
SIMBOLI LAVAGGIO					
UNI 8457 - 9174	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Classe 1 - Crib5 (BS7175)			

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/03/2014

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274