



I – Via Domodossola, 17 - 20145 Milano
 Tel. +39 02 34538689 • Fax +39 02 34936252
 info@mardegan.com
 www.mardegan.com

Articolo Article	Mar-Pol 1000 850/88 Lino Blackout FR
-------------------------	---

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	25 75	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,68	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	1100	Dtex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	850	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	250	cm		+/- 1
TS 2008 EN ISO 1421	Resistenza alla trazione	≥ 2500	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 2300	N/5cm	Trama Weft	
TS EN ISO 4674-1	Resistenza alla lacerazione	≥ 220	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 200	N	Trama Weft	
BS EN ISO 105 - BO2	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 6	Scala blu Blu scale		
EN ISO 2411	Adesione Adhesion	90	N/5cm		

NF P 92-507	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	M2
-------------	--	----

I valori sono indicativi - All values are given for information only

18/09//2019