


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

•••



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Mar-Pol 1000 Y 750/88 Blackout FR
-------------------------	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	23 77	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,50	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	1100	Dtex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	750	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	250	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 3000	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 3000	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 20	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 280	N	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 280	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 6	Scala blu Blu scale		
DIN 53357	Adesione Adhesion	100	N/5cm		

UNI 8456 - UNI 9174 DIN 4102	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	IGNIFUGO
---------------------------------	--	----------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

10/03//2014

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274