


# STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

•••



I - 20149 Milano - Via Arona, 6  
Tel. +39 02 34538689  
Fax +39 02 34936252  
Email [info@mardegan.com](mailto:info@mardegan.com)  
[www.mardegan.com](http://www.mardegan.com)

Articolo Article	Mar-Pol 1000 Y Panama FR ADR			
------------------	------------------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	31 69	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,50	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	1100	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	1100	Dtex	Trama Weft	
	Riduzione - yarn count	12 x 12	cm <sup>2</sup> / square cm		
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	900	gr/m <sup>2</sup>		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	300	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6° DIN 53354	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 4200 ≥ 4000	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 10 ≥ 20	% %	Ordito Warp Trama Weft	
	Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 450 ≥ 450	N N	Ordito Warp Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	> 6	Scala blu Blu scale		
DIN 53357	Adesione Adhesion	120	N/5cm		

UNI 8456 - UNI 9174 DIN 4102	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Classe 2		
---------------------------------	--	----------	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2009