


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles

•••



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	Mar-Pol 500 Y FR			
------------------	------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	30 70	% % %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,35	mm		
DIN EN ISO 2060	Titolo	550	Dtex	Ordito Warp	
	Filato	550	Dtex	Trama Weft	
DIN EN ISO 2286-2	Peso - Weight	500	gr/m2		+/- 5%
DIN EN ISO 2286-1	Altezza - Width	160	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 1500	N/5cm	Ordito Warp	
DIN 53354	Tensile strength	≥ 1500	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 10	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 20	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 150	N	Ordito Warp	
DIN 53363	Tear strength	≥ 150	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105 - DIN 54004	Resistenza alla luce Colour Fastness	≥ 5 ≥ 4	Scala blu Blu scale		scuri chiari
DIN 53357	Adesione Adhesion	100	N/5cm		

UNI 8456 - UNI 9174 DIN 4102	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	Autoestinguente
---------------------------------	--	-----------------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/01/2015

STEFANO MARDEGAN s.r.l.

Capitale Sociale € 115.000,00 interamente versato

P.IVA , Codice Fiscale e N° Iscrizione Registro Imprese 04577940960 REA n° 1758274