


STEFANO MARDEGAN

Technical & Outdoor Textiles



I - 20149 Milano - Via Arona, 6

Tel. +39 02 34538689

Fax +39 02 34936252

Email info@mardegan.com

www.mardegan.com

Articolo Article	NYLON 1680x1680 2PU WR			
-------------------------	-------------------------------	--	--	--

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	8 92	% % %	PU PA	
	Spessore - Thickness	≥ 0,5	mm		
	Titolo	1680	D	Ordito Warp	
	Filato	1680	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	390	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione	≥ 3400	N/5cm	Ordito Warp	
	Tensile strength	≥ 2500	N/5cm	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura	≥ 50	%	Ordito Warp	
	Elongation at Break	≥ 60	%	Trama Weft	
UNI 4818 PT. 9°	Resistenza alla lacerazione	≥ 750	N	Ordito Warp	
	Tear strength	≥ 700	N	Trama Weft	
UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale		
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND		
----------	--	----	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

01/07/2013