



I – Via Domodossola, 17 - 20145 Milano
 Tel. +39 02 34538689 • Fax +39 02 34936252
 info@mardegan.com
 www.mardegan.com

Articolo Article	Nibbio PVC 0,32 - Poliestere 300/300
-------------------------	---

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Tolleranza Tolerances
	Composizione Composition	56 44	% %	PES PVC	
	Spessore - Thickness	≥ 0,32	mm		+/- 0,02 mm
	Titolo filato Yarn title	300 300	D D	Ordito Warp Trama Weft	
	Peso - Weight	230	gr/m2		+/- 5%
	Altezza - Width	150	cm		+/- 1
UNI 4818 PT. 6°	Resistenza alla trazione Tensile strength	≥ 1200 ≥ 1000	N/5cm N/5cm	Ordito Warp Trama Weft	
	UNI 4818 PT. 6°	Allungamento a Rottura Elongation at Break	≥ 30 ≥ 30	% %	Ordito Warp Trama Weft
UNI 4818 PT. 9°		Resistenza alla lacerazione Tear strength	≥ 140 ≥ 90	N N	Ordito Warp Trama Weft
	UNI EN ISO 105	Resistenza alla luce Colour Fastness	ND	Scala blu Blu scale	
UNI EN ISO 12947-2/2000	Resistenza all'abrasione Abrasion Resistance	ND	Cicli Cycles		

UNI 9177	Resistenza al Fuoco Fire Resistance	ND			
----------	--	----	--	--	--

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

14/01/2013