



I - 20149 Milano - Via Arona, 6
 Tel. +39 02 34538689
 Fax +39 02 34936252
 Email info@mardegan.com
 www.mardegan.com

Articolo Article	Seagull - Poliestere 150/150
-------------------------	-------------------------------------

Norma Norm	Descrizione Description	Valore Values	U.M.		Risultati Results
	Composizione Composition	100	%	PES	
	Spessore - Thickness	0,25 +/- 0,02	mm		
	Titolo filato Yarn title	150	D	Ordito Warp	
		150	D	Trama Weft	
	Peso - Weight	110	gr/m2 +/- 5%		
	Altezza - Width	148	cm		
ISO 13937-2	Lacerazione con intaglio semplice Tear strenght with trouser shaped	≥ 133	N	Ordito Warp	Passed
		≥ 149	N	Trama Weft	Passed
ISO 13934-1	Trazione ed allungamento su striscia Maximum force with strip method	47,5	%	Ordito Warp	Passed
		36,5	%	Trama Weft	Passed
ISO 13934-2	Trazione metodo Grab Determination of max. force with Grab method	≥ 790	N	Ordito Warp	Passed
		≥ 770	N	Trama Weft	Passed
ISO 13934-2	Trazione metodo Grab dopo invecchiamento 12402 Max force with Grab method after weathering	≥ 490	N	Ordito Warp	Passed
		≥ 380	N	Trama Weft	Passed
ISO 13934-2	Trazione metodo Grab dopo detersivo Max force with Grab method after ECE 0,5%	≥ 740	N	Ordito Warp	Passed
		≥ 660	N	Trama Weft	Passed

<i>RINA ISO 12402-7</i>	<i>PASSED</i>
-------------------------	---------------

I valori sono indicativi - All values are gives for information only

28/02/2016